

平成十二年総理府令第二百二十三号

加工施設、再処理施設、特定第一種廃棄物処理施設及び特定廃棄物管理施設の溶接の技術基準に関する規則

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第六十六号）第十六条の四第三項第二号、第四十六条の二第三項第二号及び第五十一条の九第三項第二号の規定に基づき、加工施設、再処理施設及び特定廃棄物管理施設の溶接の技術基準に関する規則を次のように定める。

目次

- 第一章 総則（第一条―第三条）
- 第二章 加工施設（第四条―第十一条）
- 第三章 再処理施設（第十二条―第十四条）
- 第四章 特定第一種廃棄物処理施設及び特定廃棄物管理施設（第十五条）

附則

第一章 総則

（定義）

第一条 この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下「法」という。）において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

- 一 「加工第一種機器」とは、加工施設の化学処理施設、核燃料物質の貯蔵施設又は放射性廃棄物の廃棄施設に属する容器又は管のうち、プルトニウムの放射能濃度が三十七キロボケレル毎立方センチメートル以上の液体（以下「プルトニウム溶液」という。）を内包するものをいう。
- 二 「加工第一種容器」とは、加工第一種機器に属する容器をいう。
- 三 「加工第一種管」とは、加工第一種機器に属する管をいう。
- 四 「加工第二種機器」とは、加工施設に属する容器又は管のうち、加工第一種機器及び第七号に規定する加工第三種機器以外の容器又は管をいう。
- 五 「加工第二種容器」とは、加工第二種機器に属する容器をいう。
- 六 「加工第二種管」とは、加工第二種機器に属する管をいう。
- 七 「加工第三種機器」とは、加工施設に属する容器又は管のうち、次に掲げるものをいう。
 - イ プルトニウム溶液の漏えいの拡大防止のために設置されるドリフトレイその他の容器
 - ロ 六ふつ化ウランの加熱容器
 - ハ ダクト
- 八 「加工第三種容器」とは、加工第三種機器に属する容器をいう。
- 九 「加工第三種管」とは、加工第三種機器に属する管をいう。
- 十 「再処理第一種機器」とは、再処理施設の再処理設備本体又は放射性廃棄物の廃棄施設に属する容器又は管のうち、次に掲げるものをいう。
 - イ 使用済燃料溶解槽
 - ロ プルトニウム溶液蒸発缶
 - ハ 高放射性廃液蒸発缶
 - ニ 高放射性廃液貯槽
 - ホ イからニまでに定める容器に附属する管
- 十一 「再処理第一種容器」とは、再処理第一種機器に属する容器をいう。
- 十二 「再処理第一種管」とは、再処理第一種機器に属する管をいう。
- 十三 「再処理第二種機器」とは、再処理施設に属する容器又は管のうち、次に掲げるものをいう。
 - イ 使用済燃料を溶解した液体（以下「使用済燃料溶解液」という。）、プルトニウム溶液又は使用済燃料溶解液から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体であつて放射性物質の濃度が三十七メカベケレル毎立方センチメートル以上のもの（以下「使用済燃料溶解液等」という。）を内包する容器又は管（再処理第一種機器を除く。）
 - ロ 使用済燃料溶解液等を内包する容器の排気処理系統に属する容器又は管であつて、プルトニウムの放射能濃度が三十七ミリベケレル毎立方センチメートル以上の気体又は放射性物質の濃度が三十七ベケレル毎立方センチメートル以上の気体を内包するもの
- 十四 「再処理第二種容器」とは、再処理第二種機器に属する容器をいう。
- 十五 「再処理第二種管」とは、再処理第二種機器に属する管をいう。
- 十六 「再処理第三種機器」とは、再処理施設の再処理設備本体、製品貯蔵施設又は放射性廃棄物の廃棄施設のうち次に掲げる設備に属する容器又は管であつて、セル内に設置されるもの（再処理第一種機器及び再処理第二種機器を除く。）をいう。
- イ 崩壊熱又は化学反応による再処理第一種容器の内部の温度の過度の上昇を抑制するための冷却に必要な設備
- ロ 放射線分解によつて再処理第一種容器又は再処理第二種容器の内部で発生する水素の滞留の防止に必要な設備
- 十七 「再処理第三種容器」とは、再処理第三種機器に属する容器をいう。

十八 「再処理第三種管」とは、再処理第三種機器に属する管をいう。
 十九 「再処理第四種機器」とは、再処理施設に属する容器又は管のうち、再処理第一種機器、再処理第二種機器、再処理第三種機器及び第二十二号に規定する再処理第五種機器以外のものをいう。

二十 「再処理第四種容器」とは、再処理第四種機器に属する容器をいう。

二十一 「再処理第四種管」とは、再処理第四種機器に属する管をいう。

二十二 「再処理第五種機器」とは、再処理施設に属する容器又は管のうち、次に掲げるものをいう。

イ 使用済燃料溶解液等の漏えいの拡大防止のために設置されるドリフトレイその他の容器
 ロ ダクト

二十三 「再処理第五種容器」とは、再処理第五種機器に属する容器をいう。

二十四 「再処理第五種管」とは、再処理第五種機器に属する管をいう。

二十五 「廃棄第一種機器」とは、特定第一種廃棄物施設又は特定廃棄物管理施設に属する容器又は管であつて、ダクト以外のものをいう。

二十六 「廃棄第一種容器」とは、廃棄第一種機器に属する容器をいう。

二十七 「廃棄第一種管」とは、廃棄第一種機器に属する管をいう。

二十八 「廃棄第二種管」とは、特定第一種廃棄物管理施設又は特定廃棄物管理施設に属する管のうち、ダクトをいう。

(特殊な方法による溶接)

第二条 この規則の規定によらないで加工施設、再処理施設、特定第一種廃棄物管理施設及び特定廃棄物管理施設の溶接をすることにつき特別の理由がある場合にあつては、原子力規制委員会の認可を受けて、この規則の規定によらないで加工施設、再処理施設、特定第一種廃棄物管理施設及び特定廃棄物管理施設の溶接をすることができる。

2 前項の認可を受けようとする者は、その理由及び溶接方法を記載した申請書に関係図面を添付して申請しなければならない。

(溶接部の強度及び耐食性)

第三条 溶接部は、母材の強度(母材の強度が異なる場合は、弱い方の強度)と同等以上の強度を有するものでなければならない。ただし、母材及び溶接材料に耐食性を向上させたオーステナイト

系ステンレス鋼を使用する溶接部であつて、最高使用圧力が九十八キロボスカル未満のものにあつては、設計上要求される強度以上の強度を有するものとすることができる。

2 再処理第一種機器及び再処理第二種機器の溶接部であつて、設計上耐食性を要求されるものは、母材の耐食性(母材の耐食性が異なる場合は、低い方の耐食性)と同等以上の耐食性を有するものでなければならない。

3 溶接部は、溶込みが十分であり、割れがなく、かつ、アンダーカット、オーバーラップ、クレータ、スラグ巻込み、ブローホール等で溶接部の強度及び耐食性を確保する上で有害なものがないものでなければならない。

第二章 加工施設

(材料の制限)

第四条 加工施設に属する容器又は管の溶接に用いられる母材は、炭素含有量が〇・三五パーセント以下のものでなければならない。

(開先面)

第五条 加工施設に属する容器又は管の溶接における開先面及びその付近の母材の表面の水分、塗料、油脂、ごみ、有害なさび、溶けかすその他有害な異物は、溶接に先立ち、除去しなければならない。

2 裏はつりを行う場合は、溶込み不良部を完全に除去しなければならない。

(突合せ溶接による継手面の食い違い)

第六条 加工第一種機器、加工第二種機器及び加工第三種機器(第一条第二項第七号ロに規定するものに限る。)の突合せ溶接による継手面の食い違いは、次の表の第一欄に掲げる機器、同表の第二欄に掲げる継手の種類及び同表の第三欄に掲げる母材の厚さ(母材の厚さが異なる場合は、薄い方の厚さ)の区分に応じ、それぞれその区分に対応する同表の第四欄に掲げる値を超えてはならない。ただし、応力計算を行つて構造上要求される強度を有することが明らかである場合は、この限りでない。

機器	継手の種類	母材の厚さ	食い違いの値
加工第一種機器及び加工第二種機器	長手継手	二十ミリメートル以下	一ミリメートル
		二十ミリメートルを超え百二十ミリメートル以下	母材の厚さの五パーセント
		百二十ミリメートルを超えるもの	六ミリメートル
	周継手	十五ミリメートル以下	一・五ミリメートル
		十五ミリメートルを超え百二十ミリメートル以下	母材の厚さの十パーセント
		百二十ミリメートルを超えるもの	十二ミリメートル
加工第三種機器(第一条第二項第七号ロに規定するものに限る。)	長手継手	六ミリメートル以下	一・五ミリメートル
	六ミリメートルを超え二十四ミリメートル以下	母材の厚さの二十五パーセント	

	周継手	二十四ミリメートルを超えるもの	六ミリメートル
		六ミリメートル以下	一・五ミリメートル
		六ミリメートルを超え四十八ミリメートル以下	母材の厚さの二十五パーセント
		四十八ミリメートルを超えるもの	十二ミリメートル

(継手の仕上げ)

第七条 加工施設に属する容器又は管の溶接部（第三項に規定するものを除く。）であつて次条又は第十条第一項若しくは第二項の規定により非破壊試験を行うこととされているものの表面は、滑らかで、母材の表面より高く、又は母材の表面と同じ高さであり、かつ、母材の表面と段がつかないように仕上げなければならない。

2 加工施設に属する容器又は管の突合せ溶接による溶接部（次項に規定するものを除く。）であつて次条又は第十条第一項の規定により放射線透過試験を行うこととされているものの余盛りの高さは、次の表の上欄に掲げる母材の厚さ（母材の厚さが異なる場合は、薄い方の厚さ）の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下でなければならない。

母材の厚さ	余盛りの高さ
十二ミリメートル以下	一・五ミリメートル
十二ミリメートルを超え二十五ミリメートル以下	二・五ミリメートル
二十五ミリメートルを超え五十ミリメートル以下	三ミリメートル
五十ミリメートルを超え百ミリメートル以下	四ミリメートル
百ミリメートルを超えるもの	五ミリメートル

<p>3 加工第一種機器の溶接部の接液面は、耐食性を著しく損なうおそれがある場合は、第一項に規定する表面の仕上げを行ってはならない。</p> <p>4 前項の溶接部の接液面は、次の表の上欄に掲げる項目について、それぞれ同表の下欄に掲げる合格基準に適合するものでなければならぬ。ただし、構造上当該合格基準によることが著しく困難である場合は、この限りでない。</p>	<p>項目 合格基準</p> <p>余盛りの高さ 一 母材の厚さが三ミリメートル未満のとき 二ミリメートル以下 二 母材の厚さが三ミリメートル以上のとき 二・五ミリメートル以下</p> <p>裏波の高さ 一 母材の厚さが三ミリメートル未満のとき 一・五ミリメートル以下 二 母材の厚さが三ミリメートル以上のとき 七・五ミリメートル未満のとき 二ミリメートル以下 三 母材の厚さが七・五ミリメートル以上のとき 三・五ミリメートル以下 ただし、部分的なたれ落ちについてはこの限りではない。</p> <p>アンダーカット及びオーバーラップ ○・五ミリメートル以下</p> <p>その他 溶込み不良、ピット、クレータ及び割れがないこと。</p>
---	--

(溶接部の非破壊試験)

第八条 別表第一の区分の欄に掲げる区分(機器及び溶接部により区分されるものをいう。)のいずれかに該当する加工施設に属する容器又は管の溶接部は、当該区分に対応する同表の規定試験の欄に掲げる非破壊試験を行い、これに合格するものでなければならない。ただし、容器又は管の構造上当該試験を行うことが著しく困難である場合であつて、当該試験の代わりに、当該区分に対応する同表の代替試験の欄に掲げる非破壊試験を行い、これに合格するときは、この限りでない。

(溶接部の機械試験)

第九条 別表第二の区分の欄に掲げる区分(機器及び溶接部により区分されるものをいう。)のいずれかに該当する加工第一種機器及び加工第二種機器(最高使用圧力が次に定める値以上のものに限る。)の突合せ溶接による溶接部は、当該区分に対応する同表の試験板の作成方法の欄に掲げる方法により作成した試験板について、別表第三の区分の欄に掲げる区分(機器及び溶接部により区分されるものをいう。)に応じ、それぞれ同表の試験の種類、欄に掲げる機械試験を行い、これに合格するものでなければならない。

- 一 液体用の容器又は管であつて、最高使用温度がその液体の沸点未満のものについては、千九百六十キロパスカル
- 二 前号に規定する容器以外の容器にあつては、九十八キロパスカル
- 三 第一号に規定する管以外の管にあつては、九百八十キロパスカル(長手継手の部分にあつては、四百九十キロパスカル)

2 前項の機械試験は、別表第四の試験の種類、欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の試験片を用い、同表の試験の方法の欄に掲げる試験の方法によらなければならない。

3 前項の機械試験を行った場合において、別表第四の試験の種類、欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の合格基準の欄に掲げる基準に適合するときは、これを合格とする。

4 第一項の機械試験を行い、別表第五の試験の種類、欄に掲げる試験に不合格となつた場合において、それぞれ同表の再試験が行えるときの欄に該当する場合にあつては、当該不合格となつた試験片について、当該不合格となつた試験の再試験を行い、これに合格するときは、これを当該不合格となつた試験に合格したものとみなす。

第十条 別表第六の機器の欄に掲げる加工施設に属する容器又は管の溶接部(ライニング型貯槽(コンクリート製の貯槽にステンレス鋼等の内張りを施した容器をいう。以下同じ。))の溶接部を除く。)は、同欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の試験圧力の欄に掲げる圧力で耐圧試験を行い、これに耐え、かつ、漏えいがないものでなければならない。ただし、容器又は管の構造上当該圧力で試験を行うことが著しく困難である場合であつて、可能な限り高い圧力で試験を行い、これに耐え、かつ、漏えいがなく、放射線透過試験、超音波探傷試験、磁粉探傷試験又は浸透探傷試験のうちいずれか適当な非破壊試験を行い、これに合格するときは、この限りでない。

2 ライニング型貯槽の溶接部は、発泡試験(減圧法)による漏えい試験を行い、これに合格するものでなければならない。ただし、構造上漏えい試験を行うことが著しく困難である場合であつて、浸透探傷試験を行い、これに合格するときは、この限りでない。

3 前項の漏えい試験は、別表第七の発泡試験(減圧法)の項の試験の方法の欄に掲げる方法によつて行うこととし、同項の合格基準の欄に掲げる基準に適合するときは、これを合格とする。

(非破壊試験の方法と合格基準)

第十一条 第八条並びに前条第一項及び第二項の非破壊試験は、次の各号によらなければならない。

- 一 放射線透過試験にあつては、別表第八の試験の方法の欄に掲げる試験の方法により行うこと。
- 二 超音波探傷試験にあつては、別表第九の試験の方法の欄に掲げる試験の方法により行うこと。
- 三 磁粉探傷試験にあつては、別表第十の試験の方法の欄に掲げる試験の方法により行うこと。
- 四 浸透探傷試験にあつては、別表第十一の試験の方法の欄に掲げる試験の方法により行うこと。

- 2 前項の非破壊試験を行った場合において、次の各号に該当するときは、これを合格とする。
 - 一 前項第一号の場合にあつては、別表第八の合格基準の欄に掲げる基準に適合するときは、
 - 二 前項第二号の場合にあつては、別表第九の合格基準の欄に掲げる基準に適合するときは、
 - 三 前項第三号の場合にあつては、別表第十の合格基準の欄に掲げる基準に適合するときは、
 - 四 前項第四号の場合にあつては、別表第十一の合格基準の欄に掲げる基準に適合するときは、

第三章 再処理施設

(突合せ溶接による継手面の食い違い)

第十二条 再処理第一種機器、再処理第二種機器、再処理第三種機器及び再処理第四種機器の突合せ溶接による継手面の食い違いは、次の表の上欄に掲げる継手の種類及び同表の中欄に掲げる母材の厚さ(母材の厚さが異なる場合は、薄い方の厚さ)の区分に応じ、それぞれその区分に対応する同表の下欄に掲げる値を超えてはならない。ただし、応力計算を行つて構造上要求される強度を有することが明らかなる場合は、この限りでない。

継手の種類	母材の厚さ	食い違いの値
長手継手	二十ミリメートル以下	一ミリメートル
	二十ミリメートルを超え百二十ミリメートル以下	母材の厚さの五パーセント
	百二十ミリメートルを超えるもの	六ミリメートル
周継手	十五ミリメートル以下	一・五ミリメートル
	十五ミリメートルを超え百二十ミリメートル以下	母材の厚さの十パーセント

百二十ミリメートルを超えるもの

十二ミリメートル

(溶接部の耐圧試験等)

第十三条 別表第六の機器の欄に掲げる再処理施設に属する容器又は管の溶接部(ライニング型貯槽の溶接部を除く。)は、同欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の試験圧力の欄に掲げる圧力で耐圧試験を行い、これに耐え、かつ、漏えいがないものでなければならぬ。ただし、容器又は管の構造上当該圧力で試験を行うことが著しく困難である場合であつて、可能な限り高い圧力で試験を行い、これに耐え、かつ、漏えいがなく、放射線透過試験、超音波探傷試験、磁粉探傷試験又は浸透探傷試験のうちいずれか適当な非破壊試験を行い、これに合格するときは、この限りでない。

2 再処理第一種容器及びライニング型貯槽の溶接部は、次の表の上欄に掲げる機器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる漏えい試験を行い、これに合格するものでなければならぬ。ただし、ライニング型貯槽にあつては、構造上漏えい試験を行うことが著しく困難である場合であつて、浸透探傷試験を行い、これに合格するときは、この限りでない。

機器の種類

漏えい試験の種類

再処理第一種容器

ライニング型貯槽

発泡試験(減圧法)

ヘリウムリーク試験、アンモニアリーク試験又はハロゲンリーク試験

3 前項の漏えい試験は、別表第七の試験の種類の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の試験の方法の欄に掲げる試験の方法によって行うこととし、同表の合格基準の欄に掲げる基準に適合するときは、これを合格とする。

(準用)

第十四条 第四条、第五条、第七条から第九条まで及び第十一条の規定は、再処理施設に属する容器又は管の溶接について準用する。この場合において、第七条第一項中「第十条第一項若しくは第二項」とあるのは「第十三条第一項若しくは第二項」と、同条第二項中「第十条第一項」とあるのは「第十三条第一項」と、同条第三項中「加工第一種機器」とあるのは「再処理第一種機器及び再処理第二種機器」と、第九条中「加工第一種機器及び加工第二種機器」とあるのは「再処理第一種機器、再処理第二種機器、再処理第三種機器及び再処理第四種機器」と、第十一条中「前条第一項及び第二項」とあるのは「第十三条第一項及び第二項」と読み替えるものとする。

(準用)

第四章 特定第一種廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施設
第十五条 第四条、第五条、第七条第一項及び第二項並びに第八条から第十二条までの規定は、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に属する容器又は管の溶接について準用する。この場合において、第九条中「加工第一種機器及び加工第二種機器」とあり、及び第十二条中「再処理第一種機器、再処理第二種機器、再処理第三種機器及び再処理第四種機器」とあるのは、「第一種機器」と読み替えるものとする。

附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。

附則（平成二〇年三月二十八日経済産業省令第二四号）抄

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附則（平成二四年九月一四日経済産業省令第六八号）

この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日（平成二十四年九月十九日）から施行する。

附則（平成三〇年六月八日原子力規制委員会規則第六号）

この規則は、公布の日から施行する。

附則（平成三〇年九月二八日原子力規制委員会規則第九号）

この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日（平成三十年十月一日）から施行する。

附則（令和元年七月一日原子力規制委員会規則第三号）

この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。ただし、第四十四条の規定は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する規則（平成三十年原子力規制委員会規則第十一号）の施行の日（令和元年九月一日）から施行する。

別表第1 溶接部の非破壊試験（第8条関係）

区分	機器	溶接部	規定試験	代替試験
加工第一種機器	溶接部	1 閉じ込め部（内包する液体又は気体の閉じ込め障壁を構成する部分という。以下同じ。）の溶接部であつて、次のイ又はロのいずれかに掲げるもの以外のもの イ 突合せ溶接以外の管台を取り付ける溶接部、管板に管を取り付ける溶接部及び栓等を取り付ける溶接部 ロ 最高使用温度100℃未満の開放容器（開放部により内気と外気が通じている容器をいう。以下同じ。）及びこれに接続される管のうち当該容器から最も近い止め弁までの部分並びに外径61mm以下の管の溶接部 2 閉じ込め部の溶接部のうち突合せ溶接による溶接部であつて、長手継手を有する母材相互又は周継手を有する母材相互を取り付ける継手と長手継手又は周継手とが接する箇所（以下「継手接続箇所」という。）から100mm以内の溶接部（1に掲げるものを除く。） 3 閉じ込め部の溶接部のうち突合せ溶接以外の管台を取り付ける溶接部（最高使用温度100℃未満の開放容器及びこれに接続される管であつて、当該容器から最も近い止め弁までの部分並びに外径61mm以下の管の溶接部を除く。）	放射線透過試験及び溶接金属部に隣接する幅13mmの範囲内の母材を含めた部分における浸透探傷試験	溶接深さの2分の1（溶接深さの2分の1が13mmを超える場合は13mm）を越える場合は13mmのごとの浸透探傷試験（最終層は溶接金属部に隣接する幅13mmの範囲内の母材の部分を含むこと。）又は超音波探傷試験及び溶接金属部に隣接する幅13mmの範囲内の母材を含めた部分における浸透探傷試験
4	閉じ込め部の溶接部のうち突合せ溶接以外の管板に管を取り付ける溶接部		浸透探傷試験	

加工第2種機器 廃棄第1種機器	<p>1 閉じ込め部の溶接部のうち、突合せ溶接による溶接部であって、次のイからホまでのいずれかに掲げるもの（最高使用温度100℃未満の開放容器及びこれに接続される管のうち当該容器から最も近い止め弁までの部分並びに外径61mm以下の管の溶接部を除く。）</p> <p>イ 次の（1）又は（2）のいずれかに掲げるもの（1） オーステナイト系ステンレス鋼で作られた容器であって、厚さが38mmを超えるものの溶接部（2） 炭素鋼で作られた容器であって、厚さが32mmを超えるものの溶接部</p> <p>ロ 管の長手継手の溶接部であって、厚さが19mmを超えるもの</p> <p>ハ 管の周継手（管台を取り付ける継手を除く。）の溶接部であって、次の（1）又は（2）のいずれかに掲げるもの</p> <p>（1） 外径が410mm（液体用のものにあつては、275mm）を超え、かつ、厚さが19mmを超える管の溶接部</p> <p>（2） 厚さが41mm（液体用のものにあつては、29mm）を超える管の溶接部（1）に掲げるものを除く。）</p> <p>ニ 内包するブルトニウムの濃度が37Bq/cm³（内包するブルトニウムが液体中にある場合は、37Bq/cm³）以上の容器若しくは管又は内包する放射性物質の濃度が37mBq/cm³（内包する放射性物質が液体中にある場合は37kBq/cm³）以上の容器若しくは管の溶接部（イからハまでに掲げるものを除く。）であつて次の（1）から（3）までのいずれかに掲げるもの以外のもの</p> <p>（1） 液体用の容器又は管であつて、最高使用温度がその液体の沸点未満であり、かつ、最高使用圧力が1960kPa未満のもの</p> <p>（2） 最高使用圧力が98kPa未満の容器の溶接部（1）に掲げるものを除く。）</p> <p>（3） 最高使用圧力が980kPa（長手継手の場合は490kPa）未満の管の溶接部（1）に掲げるものを除く。）</p> <p>ホ 継手接続箇所から100mm以内の溶接部（イからニまでに掲げるもの及びライニング型貯槽の溶接部を除く。）</p>	放射線透過試験	放射線透過試験又は超音波探傷試験
加工第3種機器 廃棄第2種管	<p>1 閉じ込め部の溶接部</p> <p>2 ラグ、ブラケット、強め材、控え、強め輪等であつて、重要なものを取り付ける溶接部</p> <p>3 ラグ、ブラケット、強め材、控え、強め輪等であつて、重要なものを取り付ける溶接部</p>	浸透探傷試験又は磁粉探傷試験	放射線透過試験又は超音波探傷試験
再処理第1種機	<p>1 閉じ込め部の溶接部（突合せ溶接以外の管台を取り付ける溶接部、管板に管を取り付ける溶接部及び栓等を取り付ける溶接部を除く。）</p> <p>2 閉じ込め部の溶接部のうち突合せ溶接以外の管台を取り付ける溶接部</p>	放射線透過試験及び溶接金属部に隣接する幅13mmの範囲内の母材を含めた部分における浸透探傷試験	放射線透過試験又は超音波探傷試験及び溶接金属部に隣接する幅13mmの範囲内の母材を含めた部分における浸透探傷試験
3	閉じ込め部の溶接部のうち突合せ溶接以外の管板に管を取り付ける溶接部	浸透探傷試験	放射線透過試験又は超音波探傷試験

<p>5 クラッド溶接による溶接部</p> <p>6 ラグ、ブラケット、強め材、控え、強め輪等であって、重要なものを取り付ける溶接部</p>	<p>浸透探傷試験</p> <p>浸透探傷試験</p>	<p>放射線透過試験又は超音波探傷試験</p>
<p>再処理第3種機器</p> <p>1 耐圧部（内面又は外面にOPaを超える圧力を受ける部分をいう。以下同じ。）の溶接部のうち突合せ溶接による溶接部</p> <p>2 耐圧部の溶接部（1に掲げるものを除く。）及び漏止め溶接による溶接部</p> <p>3 ラグ、ブラケット、強め材、控え、強め輪等であって、重要なものを取り付ける溶接部</p>	<p>放射線透過試験</p> <p>浸透探傷試験</p>	<p>超音波探傷試験又は溶接深さの2分の1（溶接深さの2分の1が13mmを超える場合は13mm）ごとの浸透探傷試験</p> <p>放射線透過試験又は超音波探傷試験</p>
<p>再処理第4種機器</p> <p>1 閉じ込め部の溶接部のうち、突合せ溶接による溶接部であって、次のイからホまでのいずれかに掲げるもの</p> <p>イ 次の（1）又は（2）のいずれかに掲げるもの</p> <p>（1） オーステナイト系ステンレス鋼で作られた容器であって、厚さが38mmを超えるものの溶接部</p> <p>（2） 炭素鋼で作られた容器であって、厚さが32mmを超えるものの溶接部</p> <p>ロ 管の長手継手の溶接部であって、厚さが19mmを超えるもの</p> <p>ハ 管の周継手（管台を取り付ける継手を除く。）の溶接部であって、次の（1）又は（2）のいずれかに掲げるもの</p> <p>（1） 外径が410mm（液体用のものにあつては、275mm）を超え、かつ、厚さが19mmを超える管の溶接部</p> <p>（2） 厚さが41mm（液体用のものにあつては、29mm）を超える管の溶接部（（1）に掲げるものを除く。）</p> <p>ニ 内包するプルトニウムの濃度が37Bq/cm³（内包するプルトニウムが液体中にある場合は37Bq/cm³）以上の容器若しくは管又は内包する放射性物質の濃度が37mBq/cm³（内包する放射性物質が液体中にある場合は37kBq/cm³）</p>	<p>放射線透過試験</p>	<p>超音波探傷試験又は溶接深さの2分の1（溶接深さの</p>

別表第2 溶接部の機械試験板(第9条関係)

区分	試験板の作成方法	
機器	溶接部	
加工第1種容器	長手継手の溶接部	当該容器について1個(溶接が同一の条件で行われない場合は、条件の異なる部分ごとに1個とする。)
加工第2種容器	周継手の溶接部	当該容器について1個(溶接が同一の条件で行われない場合は、条件の異なる部分ごとに1個とする。)を当該容器の溶接に引き続き同一の条件で別個に溶接を行って作ること。ただし、長手継手の試験板の作成と同一の条件で溶接を行う場合は、この限りでない。
再処理第1種容器	周継手の溶接部	当該容器について1個(溶接が同一の条件で行われない場合は、条件の異なる部分ごとに1個とする。ただし、外径の差が150mm以下、厚さの差が6mm以下で、かつ、同一の規格の材料の継手を同一の条件で引き続き溶接を行う場合は、溶接線の長さが60mm又はその端数ごとに1個とすることができる。)
再処理第2種容器	周継手の溶接部	当該容器について1個(溶接が同一の条件で行われない場合は、条件の異なる部分ごとに1個とする。ただし、外径の差が150mm以下、厚さの差が6mm以下で、かつ、同一の規格の材料の継手を同一の条件で引き続き溶接を行う場合は、溶接線の長さが60mm又はその端数ごとに1個とすることができる。)
再処理第3種容器	周継手の溶接部	当該容器について1個(溶接が同一の条件で行われない場合は、条件の異なる部分ごとに1個とする。ただし、外径の差が150mm以下、厚さの差が6mm以下で、かつ、同一の規格の材料の継手を同一の条件で引き続き溶接を行う場合は、溶接線の長さが60mm又はその端数ごとに1個とすることができる。)
再処理第4種容器	周継手の溶接部	当該容器について1個(溶接が同一の条件で行われない場合は、条件の異なる部分ごとに1個とする。ただし、外径の差が150mm以下、厚さの差が6mm以下で、かつ、同一の規格の材料の継手を同一の条件で引き続き溶接を行う場合は、溶接線の長さが60mm又はその端数ごとに1個とすることができる。)
廃棄第1種容器	周継手の溶接部	当該容器について1個(溶接が同一の条件で行われない場合は、条件の異なる部分ごとに1個とする。ただし、外径の差が150mm以下、厚さの差が6mm以下で、かつ、同一の規格の材料の継手を同一の条件で引き続き溶接を行う場合は、溶接線の長さが60mm又はその端数ごとに1個とすることができる。)
加工第1種管	長手継手の溶接部	当該管について1個(溶接が同一の条件で行われない場合は、条件の異なる部分ごとに1個とする。ただし、外径の差が150mm以下、厚さの差が6mm以下で、かつ、同一の規格の材料の継手を同一の条件で引き続き溶接を行う場合は、溶接線の長さが60mm又はその端数ごとに1個とすることができる。)
加工第2種管	長手継手の溶接部	当該管について1個(溶接が同一の条件で行われない場合は、条件の異なる部分ごとに1個とする。ただし、外径の差が150mm以下、厚さの差が6mm以下で、かつ、同一の規格の材料の継手を同一の条件で引き続き溶接を行う場合は、溶接線の長さが60mm又はその端数ごとに1個とすることができる。)
再処理第1種管	周継手(管台を取り付ける継手を除く)の溶接部	当該管について1個(溶接が同一の条件で行われない場合は、条件の異なる部分ごとに1個とする。ただし、外径の差が150mm以下、厚さの差が6mm以下で、かつ、同一の規格の材料の継手を同一の条件で引き続き溶接を行う場合は、溶接線の長さが60mm又はその端数ごとに1個とすることができる。)
再処理第2種管	周継手(管台を取り付ける継手を除く)の溶接部	当該管について1個(溶接が同一の条件で行われない場合は、条件の異なる部分ごとに1個とする。ただし、外径の差が150mm以下、厚さの差が6mm以下で、かつ、同一の規格の材料の継手を同一の条件で引き続き溶接を行う場合は、溶接線の長さが60mm又はその端数ごとに1個とすることができる。)
再処理第3種管	周継手(管台を取り付ける継手を除く)の溶接部	当該管について1個(溶接が同一の条件で行われない場合は、条件の異なる部分ごとに1個とする。ただし、外径の差が150mm以下、厚さの差が6mm以下で、かつ、同一の規格の材料の継手を同一の条件で引き続き溶接を行う場合は、溶接線の長さが60mm又はその端数ごとに1個とすることができる。)
再処理第4種管	周継手(管台を取り付ける継手を除く)の溶接部	当該管について1個(溶接が同一の条件で行われない場合は、条件の異なる部分ごとに1個とする。ただし、外径の差が150mm以下、厚さの差が6mm以下で、かつ、同一の規格の材料の継手を同一の条件で引き続き溶接を行う場合は、溶接線の長さが60mm又はその端数ごとに1個とすることができる。)
廃棄第1種管	周継手(管台を取り付ける継手を除く)の溶接部	当該管について1個(溶接が同一の条件で行われない場合は、条件の異なる部分ごとに1個とする。ただし、外径の差が150mm以下、厚さの差が6mm以下で、かつ、同一の規格の材料の継手を同一の条件で引き続き溶接を行う場合は、溶接線の長さが60mm又はその端数ごとに1個とすることができる。)
再処理第5種機器	<p>1 閉じ込め部の溶接部</p> <p>2 閉じ込め部の溶接部(1に掲げるものを除く。)</p> <p>3 ラグ、ブラケット、強め材、控え、強め輪等であって、重要なものを取り付ける溶接部</p>	<p>3) 以上の容器若しくは管の溶接部(イからハまでに掲げるものを除く。)であって、次の(1)から(3)までのいずれかに掲げるもの以外のもの</p> <p>(1) 液体用の容器又は管であって、最高使用温度がその液体の沸点未満であり、かつ、最高使用圧力が1960kPa未満のもの</p> <p>(2) 最高使用圧力が98kPa未満の容器の溶接部(1)に掲げるものを除く。)</p> <p>(3) 最高使用圧力が980kPa(長手継手の場合は490kPa)未満の管の溶接部(1)に掲げるものを除く。)</p> <p>ホ 継手接続箇所から100mm以内の溶接部(イからニまでに掲げるもの及びライニング型貯槽の溶接部を除く。)</p>
器	<p>2 ラグ、ブラケット、強め材、控え、強め輪等であって、重要なものを取り付ける溶接部</p> <p>3 ラグ、ブラケット、強め材、控え、強め輪等であって、重要なものを取り付ける溶接部</p>	<p>浸透探傷試験又は磁粉探傷試験</p> <p>放射線透過試験又は超音波探傷試験</p> <p>2分の1が13mmを超える場合は13mm)ごとの浸透探傷試験</p>

(備考)
 1 試験板は、母材と同一の規格に適合し、かつ、母材と同一の厚さ(母材の厚さが異なる場合は、薄い方の厚さ)であること。
 2 本体の溶接部について溶接後熱処理(曲げ加工に伴う熱処理及びその他の熱処理を含む。以下この表において同じ。)を行う場合は、試験板にこれと同等の溶接後熱処理を行うこと。
 3 試験板が溶接によりそりを生じた場合は、溶接後熱処理を行う前に整形すること。
別表第3 機械試験(第9条関係)

区分		溶接部		試験の種類
機器				
加工第1種容器	胴の内径が600mmを超えるもの	胴	長手継手及び周継手の溶接部	継手引張試験、型曲げ試験、衝撃試験
再処理第1種容器		管台及び管	長手継手の溶接部	衝撃試験
再処理第2種容器			周継手の溶接部	衝撃試験
再処理第3種容器	胴の内径が600mm以下のもの		長手継手の溶接部	継手引張試験、型曲げ試験、衝撃試験
			周継手の溶接部	衝撃試験
加工第2種容器	胴の内径が600mmを超えるもの	胴	長手継手及び周継手の溶接部	継手引張試験、型曲げ試験
再処理第4種容器			長手継手の溶接部	衝撃試験
廃棄第1種容器	胴の内径が600mm以下のもの	管台及び管	長手継手の溶接部	継手引張試験、型曲げ試験
加工第1種管再処理第1種管再処理第2種管再処理第3種管			長手継手の溶接部	継手引張試験、型曲げ試験、衝撃試験
加工第2種管再処理第4種管			周継手(管台を取り付ける継手を除く。)の溶接部	衝撃試験
加工第2種管			長手継手の溶接部	継手引張試験、型曲げ試験
再処理第4種管				
廃棄第1種管				

(備考)

1 型曲げ試験は、厚さが19mm以上の場合にあつては側曲げ試験及び裏曲げ試験、厚さが19mm未満の場合にあつては表曲げ試験及び裏曲げ試験とする。

2 1回の試験において使用する試験片の数は、次の表のとおりとする。

試験の種類	試験片の数
継手引張試験	1個
型曲げ試験	2個
衝撃試験	溶接金属部について1組(3個) 熱影響部について1組(3個)

<p>試験片の厚さは、10mmとすること。 2 溶接部の表面は、滑らかで、かつ、試験片の長手方向以外に刃物跡がないこと。</p>	<p>試験片の厚さは10mmとすること。 この場合において試験片の幅は、溶接部の厚さとし、試験片の幅が50mmを超え試験ができない場合は、薄のこぎりでこれを分割(分割された当該試験片の幅は同一とし、かつ、25mm以上とする。)することができる。 2 溶接部の表面は、滑らかで、かつ、試験片の長手方向以外に刃物跡がないこと。</p>	<p>1 形状及び寸法は、日本工業規格 Z3122(1984)「突合せ溶接継手の型曲げ試験方法」(以下この表において「JIS Z3122」という。)の「3 試験片」によること。 2 試験機の能力が不足で、試験片の厚さのまま試験ができない場合は、薄のこぎりでこれを所要の厚さに分割することができる。</p>	<p>試験の種類</p>	<p>3 次のイ又はロのいずれかに掲げる場合は、型曲げ試験の代わりに、長手曲げ試験及び長手裏曲げ試験(以下「長手曲げ試験」という。)とすることができる。 イ 溶接されたそれぞれの母材の伸び又は降伏点が著しく異なる場合 ロ 母材と溶接金属の伸び又は降伏点が著しく異なる場合 4 厚さが10mm未満の場合であつて、裏曲げ試験又は長手曲げ試験を行うことが困難な場合は、ローラ曲げ試験とすることができる。 5 次のイからニまでのいずれかに掲げる溶接部については、衝撃試験を行うことを要しない。 イ 厚さが16mm未満の溶接部 ロ 外径が169mm未満の管の溶接部 ハ 厚さが16mm又は外径が169mm未満の管にフランジ又は管を取り付ける継手の溶接部 ニ イからハまでに掲げるもの以外の溶接部であつて、次の(1)又は(2)のいずれかに掲げる溶接部 (1) 熱影響部であつて、母材がオーステナイト系ステンレス合金、ニッケルクロム鉄合金又は非鉄金属であるもの (2) 溶接金属部であつて、溶接金属がオーステナイト系ステンレス合金、ニッケルクロム鉄合金又は非鉄金属であるもの</p>
<p>1 形状及び寸法は、JIS Z3122の「3 試験片」によること。 2 溶接部の表面は、滑らかで、かつ、試験片の長手方向以外に刃物跡がないこと。</p>	<p>試験片の厚さは10mmとすること。 この場合において試験片の幅は、溶接部の厚さとし、試験片の幅が50mmを超え試験ができない場合は、薄のこぎりでこれを分割(分割された当該試験片の幅は同一とし、かつ、25mm以上とする。)することができる。 2 溶接部の表面は、滑らかで、かつ、試験片の長手方向以外に刃物跡がないこと。</p>	<p>JIS Z3122の「5 試験用ジグ」を使用し、JIS Z3122の溶接部が、次の1から3までに適合するとき。 1 長さ3mmを超える割れ(縁角に発生するものを除く。)がないこと。 2 長さ3mm以下の割れの長さの合計(試験片を分割した場合にあっては、それぞれの試験片の長さ3mm以下の割れの長さの合計)が7mmを超えないこと。 3 割れ及びブローホール個数の合計(試験片を分割した場合にあっては、それぞれの試験片の割れ及びブローホール個数の合計)が10個を超えないこと。</p>	<p>試験の方法</p>	<p>試験片(試験片の欄の2の場合にあっては、それぞれの試験片)の引張強さが母材の規格による引張強さの最小値以上であるとき。</p>
<p>別表第4 継手引張試験、型曲げ試験、ローラ曲げ試験及び衝撃試験(第9条関係)</p>				

試験					試験
<p>1 試験片の形状及び寸法は、次の図1及び図2によること。 1 長手裏曲げ試験片の場合 2 長手裏曲げ試験片の場合 図略 (備考) 寸法の単位は、mmとする。 (1) wは、試験片の幅とし、aは、溶接部の広い方の側の幅とする。ただし、aの値に12mmを加えた値が40mm以下の場合にあつては、wは、40mmとする。 (2) tは、試験片の厚さとし、試験片の厚さが10mmを超える場合は、10mmとする。 (3) Rは、1.5mm以下とする。 (4) 溶接部の表面は、母材と同一面まで削ること。 2 溶接部の表面は、滑らかで、かつ、試験片の長手方向以外に刃物跡がないこと。 3 溶接部の表面は、滑らかで、かつ、試験片の切り取りが熱切断による場合は、削り代を3mm以上とするこ</p>	<p>母材 チタンであつて、規格による最小引張り強さが340MPa以下のもの チタンであつて、規格による最小引張り強さが340MPaを越えるもの (備考) 1 寸法の単位は、mmとする。 2 tは、試験片の厚さとする。</p>	<p>JIS Z3124の「5 試験用ジグ」を使用し、JIS Z3124の「6 試験方法」により180度曲げること。この場合において、JIS Z3124の「表2 試験用ジグの寸法」中Rは、次の表の左欄に掲げる母材の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値とする。</p>	<p>母材 チタンであつて、規格による最小引張り強さが340MPa以下のもの チタンであつて、規格による最小引張り強さが340MPaを越えるもの Paを超えるもの Paを超えるもの 前各項に掲げるもの以外のもの (備考) 1 寸法の単位は、mmとする。 2 tは、試験片の厚さとする。</p>	<p>1 試験片の形状及び寸法は、日本工業規格 Z2202 (1980) 「金属材料衝撃試験片」の「2 種類」の4号試験片によるものとし、かつ、切欠きの深さ方向は、試験板の厚さ方向に直角な方向とすること。 2 試験片の長手中心軸は、溶接線の方角と直角であること。 3 試験板の厚さが25mm以下の場合は、試験片の長手中心軸が試験板の内外面の中央と一致するようにすること。</p>	
	<p>R 4 t B 8 t R 5 t + 1.6</p>			<p>1 試験片の形状及び寸法は、日本工業規格 Z2202 (1980) 「金属材料衝撃試験片」の「2 種類」の4号試験片によるものとし、かつ、切欠きの深さ方向は、試験板の厚さ方向に直角な方向とすること。 2 試験片の長手中心軸は、溶接線の方角と直角であること。 3 試験板の厚さが25mm以下の場合は、試験片の長手中心軸が試験板の内外面の中央と一致するようにすること。</p>	
				<p>厚さ (mm) 16以上19以下 19を越え38以下 38を越えるもの 横膨出量 (mm) 0.5 0.65 1</p>	

<p>4 試験板の厚さが25mmを超える場合は、試験片の長手中心軸が溶接金属部にあつては、試験板の表面から13mm以上深い所にあるようにし、熱影響部にあつては、試験板の表面から厚さの4分の1の所にあるようにすること。</p>	
--	--

(備考) この表において「最低使用温度」とは、機器の運転状態又は試験状態において生ずる最低の温度以下の温度であつて、設計上定めるものをいう。
別表第5 再試験（第9条関係）

試験の種類	再試験が行えるとき	再試験片の数
継手引張試験	試験片が溶接部で切れたときの引張強さが母材の規格による引張強さの最小値の90%以上であるとき。	試験片1個について2個
側曲げ試験	割れの原因が溶接部の欠陥以外にあることが明らかであるとき。	試験片1個について2個
表曲げ試験		
裏曲げ試験		
長手裏曲げ試験		
長手裏曲げ試験		
ローラ曲げ試験		
衝撃試験	次の1及び2に適合しているとき。	1組の試験片について1組

1	1組の試験片の横膨出量の平均値が別表第4の合格基準の欄に掲げる合格基準（以下この表において「衝撃試験の合格基準」という。）に、それぞれ適合するとき。
2	衝撃試験の合格基準に適合しない試験片が1個であり、かつ、当該試験片の横膨出量が、次の表の左欄に掲げる厚さの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値以上であるとき。
厚さ（mm）	横膨出量（mm）
16以上19以下	0・35
19を超え38以下	0・5
38を超えるもの	0・85

別表第6 耐圧試験（第10条、第13条関係）

加工第1種容器 加工第2種容器 加工第3種容器 再処理第1種容器 再処理第2種容器 再処理第3種容器 再処理第4種容器 再処理第5種容器 廃棄第1種容器	加工第1種管 加工第2種管 再処理第1種管 再処理第2種管 再処理第3種管 再処理第4種管 再処理第5種管 廃棄第1種管	加工第3種管 再処理第5種管 廃棄第2種管	試験圧力
開放容器	開放容器	開放容器	胴板の頂部（屋根がない場合は、頂部の山形鋼の下部）より50mm下部（いつ出口がある場合は、いつ出口の下部）まで液体を満たしたときの圧力
その他のもの	その他のもの	その他のもの	最高使用圧力の1.5倍以上の水圧（水圧で試験を行うことが困難である場合は、最高使用圧力の1.25倍以上の水圧）
内部が大気圧未満になることにより大気圧により外圧を受けるもの（開放容器を除く。）	内部が大気圧未満になることにより、大気圧により外圧を受けるもの（開放容器を除く。）	内部が大気圧未満になることにより、大気圧により外圧を受けるもの（開放容器を除く。）	大気圧と内面に受ける圧力との最高の差の1.5倍以上の水圧又は水圧
試験圧力の異なる容器又は管と一体で試験を行う必要のあるもの（当該容器又は管と直接接続される継手の溶接部に限る。）	試験圧力の異なる容器又は管と一体で試験を行う必要のあるもの（当該容器又は管と直接接続される継手の溶接部に限る。）	試験圧力の異なる容器又は管と一体で試験を行う必要のあるもの（当該容器の静水頭圧以外の圧力が加わらない部分に限る。）	低い方の試験圧力による水圧（水圧で試験を行うことが困難である場合は、気圧）
開放容器に接続されるもの（当該容器の静水頭圧以外の圧力が加わらない部分に限る。）	開放容器に接続されるもの（当該容器の静水頭圧以外の圧力が加わらない部分に限る。）	開放容器に接続されるもの（当該容器の静水頭圧以外の圧力が加わらない部分を除く。）	当該容器の胴板の頂部（当該容器に屋根がない場合は、頂部の山形鋼の下部）より50mm下部（いつ出口がある場合は、いつ出口の下部）まで液体を満たしたときの圧力
その他のもの	その他のもの	その他のもの	最高使用圧力の1.5倍以上の水圧（水圧で試験を行うことが困難である場合は、最高使用圧力の1.25倍以上の水圧）
内部が大気圧未満になることにより、大気圧により外圧を受けるもの（開放容器を除く。）	内部が大気圧未満になることにより、大気圧により外圧を受けるもの（開放容器を除く。）	内部が大気圧未満になることにより、大気圧により外圧を受けるもの（開放容器を除く。）	大気圧と内面に受ける圧力との最高の差の1.5倍以上の水圧又は水圧
その他のもの	その他のもの	その他のもの	最高使用圧力の1.25倍以上の水圧
内部が大気圧未満になることにより、大気圧により外圧を受けるもの（開放容器を除く。）	内部が大気圧未満になることにより、大気圧により外圧を受けるもの（開放容器を除く。）	内部が大気圧未満になることにより、大気圧により外圧を受けるもの（開放容器を除く。）	大気圧と内面に受ける圧力との最高の差の1.5倍以上の水圧（水圧で試験を行うことが困難である場合は、最高使用圧力の1.25倍以上の水圧）
その他のもの	その他のもの	その他のもの	最高使用圧力の1.25倍以上の水圧
内部が大気圧未満になることにより、大気圧により外圧を受けるもの（開放容器を除く。）	内部が大気圧未満になることにより、大気圧により外圧を受けるもの（開放容器を除く。）	内部が大気圧未満になることにより、大気圧により外圧を受けるもの（開放容器を除く。）	大気圧と内面に受ける圧力との最高の差の1.25倍以上の水圧
その他のもの	その他のもの	その他のもの	最高使用圧力の1.25倍以上の水圧

(備考)

1 外圧を受けるものの試験圧力については、容器又は管の内部から加える圧力とすることができる。

2 最高使用圧力が80%未満の容器又は管にあつては、水圧による試験を気圧で行うことができる。この場合における試験圧力は、水圧による試験の場合と同じ圧力とする。

別表第7 漏えい試験(第10条、第13条関係)

試験の種類	試験の方法	合格基準
アンモニアリーク試験	内圧を29kPa以上に加圧すること。 アンモニア濃度は10%以上とすること。	溶接部の欠陥からの漏えいによる青色像が認められないこと。
ヘリウムリーク試験(加圧法)	ヘリウム混合ガスの圧力は、最高使用圧力の15%又は410kPaの小さい方の値以上とすること。	溶接部の欠陥からの漏えいが認められないこと。
ヘリウムリーク試験(真空法)	ヘリウム濃度は10%以上とすること。 真空度は13.3Pa以上とすること。	溶接部の欠陥からの漏えいが認められないこと。
ハロゲンリーク試験	内圧を29kPa以上に加圧すること。 ハロゲン濃度は20%以上とすること。	溶接部の欠陥からの漏えいが認められないこと。
発泡試験(減圧法)	減圧する圧力は120kPa以下とすること。	溶接部の欠陥からの漏えいによる発泡が認められないこと。

	判定基準
<p>イ 炭素鋼にあつては、JIS Z3104の「2.8 透過写真の具備すべき条件」の「2.8.2」に適合するように撮影されていること。また、撮影条件を決定するため階調計を使用した透過写真においては、JIS Z3104の「2.8 透過写真の具備すべき条件」の「2.8.3」の普通級の条件に適合するものでなければならぬ。連続する撮影において、撮影条件に変化のないことを確認するために階調計を使用した透過写真においては、JIS Z3104の「2.8 透過写真の具備すべき条件」の「2.8.4」の普通級の条件に適合するものでなければならぬ。</p> <p>ロ ステンレス鋼にあつては、JIS Z3106の「2.8 透過写真の具備すべき条件」の「2.8.2」に適合するように撮影されていること。また、撮影条件を決定するため階調計を使用した透過写真においては、JIS Z3106の「2.8 透過写真の具備すべき条件」の「2.8.3」の普通級の条件に適合するものでなければならぬ。連続する撮影において、撮影条件に変化のないことを確認するために階調計を使用した透過写真においては、JIS Z3106の「2.8 透過写真の具備すべき条件」の「2.8.4」の普通級の条件に適合するものでなければならぬ。</p> <p>ハ チタン等にあつては、JIS Z3107の「2.8 透過写真の具備すべき条件」の「2.8.3」に適合するように撮影されていること。また、線質計を使用した透過写真においては、JIS Z3107の「2.8 透過写真の具備すべき条件」の「2.8.2」に適合するものでなければならぬ。</p>	<p>次の1から4までに適合すること。</p> <p>1 JIS Z3104の「3 透過写真の等級分類方法」の1級、JIS Z3106の「3 透過写真の等級分類方法」の1級又はJIS Z3107の「3 透過写真の等級分類方法」の1級であること。ただし、ステンレス鋼等における第1種及び第4種の欠陥の欠陥点数として算定しない欠陥の長径は、母材の厚さが5mm以下の場合にあつては、母材の厚さの0.1倍とする。また、炭素鋼におけるタンクステン巻込みは、第1種の欠陥とみなし、その欠陥点数を2分の1として判定するものとする。加工第2種機器、加工第3種機器、再処理第3種機器、再処理第4種機器、再処理第5種機器、廃棄第1種機器及び廃棄第2種管の場合にあつては、炭素鋼における第1種の欠陥、ステンレス鋼等における第1種及び第4種の欠陥並びにチタン等におけるブローホール及びタンクステン巻込み（以下この表において「第1種欠陥等」という。）については、試験視野を3倍に拡大して欠陥点数を求め、その3分の1の値を欠陥点数とすることができる。</p> <p>2 再処理第1種機器の腐食代の部分（チタン等を除く。）にあつては、欠陥が認められないものであること。この場合において、1において欠陥点数として算定しない欠陥については、欠陥とみなさない。</p> <p>3 第1種欠陥等がある場合には、その長径は、それぞれの欠陥の隣接する他の第1種欠陥等との間の距離が25mm未満の場合にあつては母材の厚さの0.2倍（3.2mmを超える場合は、3.2mm）、隣接する他の第1種欠陥等との間の距離が25mm以上の場合にあつては母材の厚さの0.3倍（6.4mmを超える場合は6.4mm）の値を超えないこと。この場合において、1において欠陥点数として算定しない欠陥については、欠陥とみなさない。</p> <p>4 炭素鋼又はステンレス鋼等においては、母材の厚さの1.2倍の長さの範囲内に連続して直線的に並んでいる第2種の欠陥であつて、隣接する第2種の欠陥の間の距離が長い方の第2種の欠陥の長さの6倍未満であるものの長さの合計が母材の厚さを超えないこと。</p>

合格次の1又は2のいずれかに適合すること。	
基準	1 溶接部の欠陥からの反射波（以下この表において「欠陥部反射波」という。）のブラウン管上の高さが、標準穴反射波のブラウン管上の高さを探触子と欠陥との間の距離について補正した値以下であること。
	2 欠陥部反射波のブラウン管上の高さが、標準穴反射波のブラウン管上の高さを探触子と欠陥との間の距離について補正した値を超える部分の長さが、次の表の左欄に掲げる溶接部の長さの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値以下であること。
	溶接部の長さ（mm）
	18以下
	6
	溶接部の長さの3分の1
	19
	18を超え57以下
	57を超えるもの

（備考）

「自動超音波探傷試験装置」とは、探触子の走査及び試験結果の記録が自動的に行われるものをいう。
別表第10 磁粉探傷試験（第11条関係）

試験の方法	磁場の方向	直交する2方向に対して行うこと。
磁場の方向	磁場の方法	日本工業規格G0565(1982)「鉄鋼材料の磁粉探傷試験方法及び欠陥磁粉模様の等級分類」(以下この表において「JIS G0565」という。)の「8.4 磁化」のプロット法、コイル法又は極間法によること。
磁粉及び検査液	試験部の表面	JIS G0565の「5.2 磁粉及び検査液」によること。
試験部の表面	磁場の強さ	清浄で、かつ、試験に支障を及ぼすことがないように滑らかであること。
磁場の強さ	磁粉の適用	JIS G0565の「6.1 A形標準試験片」のA形標準試験片(A1-15/50又はA1-30/100のものに限る。)を用いて磁化したとき、磁場の方向が明確となる磁粉模様が現れる強さ以上であること。
磁粉の適用	合格基準	JIS G0565の「8.5 磁粉の適用」によること。
合格基準	次の1から3までに適合すること。	<p>1 JIS G0565の「9.2 欠陥磁粉模様の種類の分類」の線状欠陥磁粉模様がいないこと。</p> <p>2 JIS G0565の「9.2 欠陥磁粉模様の種類の分類」の円形状欠陥磁粉模様が(以下この表において「円形状欠陥磁粉模様」という。)がJIS G0565の「9.3 欠陥磁粉模様の等級分類」の1級又は2級であること。</p> <p>3 面積が3750平方ミリメートルの長方形(短辺の長さは、25mm以上とする。)内に円形状欠陥磁粉模様が10個以上含まれないこと。ただし、円形状欠陥磁粉模様であつて、長さが1.5mm以下のものは算定することを要しない。</p>

別表第11 浸透探傷試験（第11条関係）

<p>試験の試験方法</p>	<p>日本工業規格Z2343（1982）「浸透探傷試験方法及び欠陥指示模様の等級分類」（以下この表において「JIS Z2343」という。）の「4 試験方法」によること。</p>
<p>試験装置及び探傷剤</p>	<p>JIS Z2343の「5 試験装置及び探傷剤」によること。</p>
<p>合格基準 加工第1種機器、再処理第1種機器及び再処理第2種機器の接液面の場合並びに第10条第2項（第16条において準用する場合を含む。）及び第13条第2項に規定する場合</p>	<p>この表において「線状欠陥指示模様」及び「円形状欠陥指示模様」という。）がないこと。</p>
<p>加工第1種機器、再処理第1種機器及び再処理第2種機器の接液面以外並びに加工第2種機器、加工第3種機器、再処理第3種機器、再処理第4種機器、再処理第5種機器、廃棄第1種機器及び廃棄第2種管の場合（第10条第2項（第16条において準用する場合を含む。）及び第13条第2項とに規定する場合を除く。）</p>	<p>次の1から3までに適合すること。 線状欠陥指示模様がないこと。 円形状欠陥指示模様がJIS Z2343の「8.3 欠陥指示模様の等級分類」の1級又は2級であること。 面積が3750mm²の長方形（短辺の長さは、25mm以上とする。）内に円形状欠陥指示模様が10個以下含まれないこと。ただし、円形状欠陥指示模様であって、長さが1.5mm以下のものは算定することを要しない。</p>